


DRYBACK PVC



Eigenschappen	Norm	Eenheid		Resultaat	
Serie	PVC			R	P(P)-T-V-VLN
Dikte totaal	EN ISO 24346 EN 428		mm	2	2,5
Toplaag dikte	EN ISO 24340		mm	0,3	0,55
Breedte / lengte	EN ISO 24342		mm	228,6x1219,2	P(P): 228,6x1219,2 T: 600x600 V: 120x600 VLN: 155x755
Gewicht	EN ISO 23997 EN 430		g/m2	± 3800	± 4700
EPD (Environmental Product Declaration)	EN 15804 + A2	certificaat			aanwezig
MRPI	inschrijving	nummer			1.1.00809.2025
Micro velling	4V			4-zijdig	4-zijdig
Afwerking toplaag				PUR	PUR
Gebruiksklasse	EN 685 EN ISO 10874		huishoudelijk	23	23
			commercieel	31	33
			industrieel	nvt	42
Dimensie stabiliteit	EN 23999		%	≤ 0,1	≤ 0,1
Vervorming	EN 23999		mm	≤ 0,5	≤ 0,5
Restindruk	EN ISO 24343-1		mm	< 0,25	< 0,25
Bureaustoel indrukking	EN 425		type W min 2 cm vlak loopvlakbreedte	geen invloed	geen invloed
Kleurechtheid	EN ISO 105-B02		op Woolscale	≥ 6	≥ 6
CE certificaat	EN 14041		SGS	ja	ja
Brand- en rookgedrag	EN 14041 EN 13501-1		klasse	Bfl-S1	Bfl-S1
Formaldehyde emissie	EN 14041 EN 717-1		klasse	≤ E1	≤ E1
PCP gehalte	EN 14041 EN 12673		ppm	niet aanwezig	niet aanwezig
Slipweerstand (droog)	EN 14041 EN 13893		klasse	DS (≥0,30)	DS (≥0,30)
Anti-slip	DIN 51130		categorie	R 10	R 10
Afpeel weerstand	EN ISO 24345		gemiddeld	125 N / 50 mm	125 N / 50 mm
Diktezwellling	ISO 24336		gemiddeld	0,20%	0,20%
Chemische weerstand	EN ISO 26987 EN 423		klasse	1	1
Vlekbestendigheid	EN 26987 EN 423		klasse	0, geen invloed geen verandering	0, geen invloed geen verandering
Schuurweerstand	EN 660-2		klasse	T	T
Electrostatische weerstand	EN 1815		kV	< 2	< 2
Warmteweerstand	EN 14041 EN 12667/12524		m2K/W	0,03	0,04
Vloerverwarming geschikt	uitgangstemp. vloer		uitstekend	max 28 graden C	max 28 graden C
Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2 / 140-8		ΔLin	n.b.	n.b.
Loopgeluidreductie				uitstekend	uitstekend
Waterbestendig / vochtige ruimtes				ja	ja
Geschikt als trap-bekleding				redelijk	ja
Garantie	Huishoudelijk		jaar	25	25
	Commercieel/Industrieel		jaar	10	10

