

# Rubiomonocoat SUNPRIMER HWP

## OMSCHRIJVING:

**Rubio Monocoat Sunprimer HWP** is een watergebaseerde primer met UV-remmende werking die optioneel kan worden aangebracht als voorbehandeling bij een afwerking met **RMC Hybrid Wood Protector**.

**RMC Sunprimer HWP** - die steeds wordt aangebracht in dezelfde kleur als de **RMC Hybrid Wood Protector** - garandeert een diepe penetratie van de kleurpigmenten dankzij nanotechnologie en creëert op die manier een intensere kleur.

## SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:

- Klaar voor gebruik
- Behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout
- Zorgt voor een diepe en intense kleuring
- Geeft het een meer dekkend en uniform effect
- 20 unieke kleuren

## GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Uitsluitend aan te brengen op ruw en onbehandeld hout. In het geval van een eerdere behandeling moet die volledig verwijderd worden. Maak het oppervlak altijd eerst schoon met **RMC Exterior Wood Cleaner**.
2. Roer **RMC Sunprimer HWP** goed op. Breng een kleine hoeveelheid **RMC Sunprimer HWP** uniform aan met een pistool, borstel, rol of doek. Werk in zones van 5 - 10 m<sup>2</sup>.
3. Laat gedurende 24 uur drogen (het oppervlak moet droog aanvoelen).
4. Breng nu **RMC Hybrid Wood Protector** aan in dezelfde kleur als de **RMC Sunprimer HWP**, in één laag. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de olie voor een correcte toepassing!

## ADVIES:

- Reinig het hout altijd met **RMC Exterior Wood Cleaner** vooraleer de **RMC Sunprimer HWP** aan te brengen. Dit zal de levensduur van de afwerking aanzienlijk doen toenemen.
- Gebruik steeds dezelfde kleur **RMC Sunprimer HWP** en **RMC Hybrid Wood Protector**.
- Het gebruikte materiaal kan gereinigd worden met **RMC Cleaner**.

## VERBRUIK:

Het verbruik van de **RMC Sunprimer HWP** kan variëren volgens onderstaande parameters:

1. De densiteit van het hout: hoe zachter het hout, des te hoger het verbruik.
2. Vochtgehalte van het hout: het hout moet droog zijn. Niet toepassen op hout waarvan het vochtgehalte hoger is dan 12 %.
3. Omgevingstemperatuur: deze moet tussen de 15 °C en 27 °C liggen, met een relative (lucht)vochtigheid van minder dan 80 %. Niet toepassen in volle zon of bij hoge temperaturen.
4. De voorbereiding: de wijze waarop het hout geschuurd, geborsteld of geschaafd werd heeft invloed op het verbruik.

Indicatie van het verbruik: **10 à 35 m<sup>2</sup>/L**

Voor een optimale bescherming moet het hout verzadigd worden met **RMC Sunprimer HWP**. Let op: neemt het hout het product niet meer op, dan moet het overtollige product verwijderd worden. **RMC Sunprimer HWP** mag niet filmvormend aangebracht worden! Bij renovatie kan het verbruik nog oplopen.

*Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.*

## TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Fysische vorm: vloeibaar  
Geur: kenmerkend  
Densiteit: > 1 kg/L  
VOC-gehalte: 0 g/L

## OPSLAG:

Het product kan gedurende 12 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Vorstvrij bewaren.

## VERPAKKING:

Fles van 100 ml en 1 L, blik van 5 L en 20 L

UW VERDELER:

**AANSPRAKELIJKHEID:** Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.



Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.

Datum TDS: 19/12/16

**MUYLLE FACON**



**MADE IN BELGIUM** by BVBA MUYLLE - FACON SPRL  
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823  
info@muyllefacon.be - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

