

Technisches Datenblatt / Technical data sheet

Heterogener Kunststoffbelag
mit PU-Oberflächenvergütung nach EN 649 /
Heterogeneous synthetic flooring
with PU surface treatment acc. to EN 649

Eigenschaften / Attributes	Norm / Standard	Maßeinheit / measure	DRYBACK	DRYBACK	DRYBACK
Dicke Nutzschrift / Thickness of wear layer	ISO 24340	mm	0,30	0,55	0,70
Gefast / Bevel edge	abhängig vom Dekor/ depending on the decor		nein / no	ja / yes	nein / no
Gesamtstärke ca. / Total thickness approx.	ISO 24346	mm	2,5	2,5	2,5
Resteindruck ca. / Residual indentation approx.	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
Stuhlleneignung / Suitable for castor chairs	EN 425 / ISO 4918		ja / yes	ja / yes	ja / yes
Fußbodenheizung geeignet / Suitable for under floor heating			ja / yes	ja / yes	ja / yes
Wärmedurchlasswiderstand ca. / Thermal insulation resistance approx.	EN 12667	m² K/W	~ 0,02	~ 0,03	~ 0,02
Trittschallverbesserung ca. / Impact sound insulation approx.	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	~ 4	~ 4
Brandverhalten / Fire behaviour	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität ca. / Dimensional stability approx.	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1	~ 0,1
Lichtechtheit / Light fastness	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit *1 / Resistance to chemicals *1			gegeben *1 / given *1	gegeben *1 / given *1	gegeben *1 / given *1
Rutschsicherheit / Non-slip safety			R 10 *2	R 10 *2	R 10 *2
Gleitwiderstand / Slip resistance			DS	DS	DS
Einsatzbereiche / Ranges of use	EN ISO 10874		21-23 + 31	23-33 + 42	23-33 + 43
Formate / Verpackungseinheit Sizes / Packaging unit			101,6 x 914,4 mm	36 Planken /Planks - 3,34 m²	
			152,4 x 914,4 mm	24 Planken /Planks - 3,34 m²	
			186,0 x 940,0 mm	19 Planken /Planks - 3,32 m²	
			184,0 x 950,0 mm	20 Planken /Planks - 3,50 m²	
			184,2 x 1219,2 mm	15 Planken /Planks - 3,37 m²	
			228,6 x 1219,2 mm	12 Planken /Planks - 3,34 m²	
			457,2 x 304,8 mm	24 Fliesen / Tiles - 3,34 m²	
			457,2 x 457,2 mm	16 Fliesen / Tiles - 3,34 m²	
			457,2 x 914,4 mm	8 Fliesen / Tiles - 3,34 m²	
Flächengewicht ca. / Mass per unit area approx.	ISO 23997	g/m²	4500	4300	4300

*1 bei Kurzeinwirkung von handelsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln / *1 in cases of short-term exposure to common household products

*2 bei glatter Oberfläche: R 9 / *2 at plain surface: R 9

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen. / Please consider our fitting and maintenance instructions.

Nutzschrift / Wear layer:

0,30 mm Dryback



0,55 mm Dryback



0,70 mm Dryback



mit Fase je nach Dekor /
with bevel edge depending on decor



Technische Änderungen bleiben vorbehalten! | Subject to technical changes!
Stand: 09|2016_Rev01