

TECHNISCHE GEGEVENS

sense
THAT MAKES SENSE

SPC click	Eigenschappen	Norm	Eenheid	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat
CLICK SPC triple technology MRPI ECO PLATFORM EPD VERIFIED REACH RECYCLE	Serie		SPC	G(E)	EXLargo	W	H
	Dikte totaal	EN ISO 24346 EN 428	 mm	6,5 (4,5 SPC+2,0 IXPE)	8,0 (6,5 SPC+1,5 IXPE)	6,5 (5,0 SPC+1,5 IXPE)	6,0 (4,5 SPC+1,5 IXPE)
	Toplaag dikte	EN ISO 23340	 mm	0,55	0,55	0,55	0,3
	Breedte	EN ISO 24342	 mm	225	260	450	225
	Lengte		 mm	1230	2200	900	1230
	Gewicht	EN ISO 23997 EN 430	 g/m2	± 9000	± 13000	± 10000	± 9000
	EPD (Environmental Product Declaration)	EN 15804 + A2	certificaat	aanwezig	aanwezig	aanwezig	aanwezig
	MRPI	inschrijving	nummer	1.1.00810.2025	1.1.00810.2025	1.1.00810.2025	1.1.00810.2025
	Micro velling		4V	4-Seitig	4-Seitig	4-Seitig	4-Seitig
	Afwerking toplaag			PUR + UV Super mat	PUR + UV Super mat	PUR + UV Super mat	PUR + UV Super mat
	Gebruiksklasse	EN 685 EN ISO 10874	 Huishoudelijk	23	23	23	23
			 Commercieel	33	33	33	31
			 Industrieel	42	42	42	
	Dimensie stabiliteit	EN 23999	 %	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
	Vervorming	EN 23999		≤ 1,0	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,0
	Restindruk	EN ISO 24343-1	 mm	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25
	Bureaustoel indrukking	EN 425	 type W min 2 cm vlak loopvlakbreedte	geen invloed	geen invloed	geen invloed	geen invloed
	Kleurechtheid	EN ISO 105-B02	 op Woolscale	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	CE certificaat	EN 14041	CE	Ja	Ja	Ja	Ja
	Brand- en rookgedrag	EN 14041 EN 13501-1	 klasse	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
	Formaldehyde emissie	EN 14041 EN 717-1	 klasse	≤ E1	≤ E1	≤ E1	≤ E1
	PCP gehalte	EN 14041 EN 12673	 ppm	niet aanwezig	niet aanwezig	niet aanwezig	niet aanwezig
	Slipweerstand (droog)	EN 14041 EN 13893	 klasse	DS (≥0,30)	DS (≥0,30)	DS (≥0,30)	DS (≥0,30)
	Anti-slip	DIN 51130		R 10	R 10	R 10	R 10
	Afpeel weerstand	EN ISO 24345		125 N / 50mm	125 N / 50mm	125 N / 50mm	125 N / 50mm
	Diktezwelling	ISO 24336		0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
	Chemische weerstand	EN ISO 26987 EN 423	 klasse	1	1	1	1
	Vlekbestendigheid	EN 423 EN 26987	 klasse	geen verandering 0, geen invloed	geen verandering 0, geen invloed	geen verandering 0, geen invloed	geen verandering 0, geen invloed
	Schuurweerstand	EN 660-2	 klasse	T	T	T	T
	Electrostatische weerstand	EN 1815	 kV	< 2	< 2	< 2	< 2
	Warmteweerstand	EN 14041 EN 12667/12524	 m2K/W	0,06	0,07	0,06	0,06
	Vloerverwarming geschikt	uitgangstemp. vloer		max 28 graden C	max 28 graden C	max 28 graden C	max 28 graden C
	Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2 / 140-8	 ΔLw	10dB	10 dB	10 dB	10 dB
	Loopgeluidreductie		 goed	goed	goed	goed	goed
	Waterbestendig / vochtige ruimtes		 Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Geschikt als trap- bekleding		 Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Garantie	Huishoudelijk	jaar	25	25	25	25
		Commercieel/Industrieel	jaar	10	10	10	10

Alle bovengenoemde resultaten zijn gebaseerd op de huidige stand van zaken en technische ontwikkeling. Alle eerdere resultaten komen hiermee te vervallen.