

Houtsoort: Mutenye



Atibt	mutenye
Andere namen	M'penze (Angola), bengé, m'bengé, bengi, libenge, nténe, tungi (Kongo), mutenye, mutene, m'teni (Zaire), kouan, ogbon-eli (Kameroen), olive walnut{*}, (Groot-Brittannië), Jaspis Nussbaum{*}, Paradies Nussbaum{*} (Duitsland), tropical olivier{*} (Frankrijk) {*} Verwerpelijke naam.
Botanische naam	Guibourtia arnoldiana (De Wild. & T. Durand) J. Leonard.
Familie	Leguminosae (Caesalpinaceae).
Groeigebied	Tropisch West-Afrika.
Boombeschrijving	Hoogte 25-30 m, met een diameter van 0,4-0,75(-0,9) m. De 9-18 m lange, min of meer cilindrische takvrije stam heeft een 1-2 m hoge wortelaanzet.
Aanvoer	Fineerhout en gekantrecht hout.
Houtbeschrijving	Het kernhout van mutenye, dat van nature een hoge glans heeft, kan in kleur variëren van geelbruin tot diep, tamelijk donkerbruin. Zeer donkere houtzones veroorzaken een streep-tekening op het kwartierse vlak en een vlam-tekening op het dosse vlak. Langere tijd aan licht blootgesteld, vertoont blank afgewerkt mutenye enige gelijkenis met teakhout en ook wel met noten. Het 40-80 mm brede spint heeft een geelachtige tot grijsachtige kleur. Vers bewerkt heeft

	<p>mutenye een onaangename geur die na droging en afwerking geheel verdwijnt. Soms komen gominsluitingen voor.</p>	
Houtsoort	loofhout	
Draad	Recht tot kruisdraad of golvende draad.	
Nerf	Fijn tot matig grof en gelijkmatig.	
Volumieke massa	(760-)820 (-880) kg/m ³ bij 12% vochtgehalte, vers 1000-1100 kg/m ³ .	
Werken	Middelmatig.	
Drogen	Langzaam. Drogen moet om vervorming te voorkomen langzaam en zorgvuldig gebeuren omdat vooral bij dikker hout neiging tot scheurvorming bestaat.	
Bewerkbaarheid	Rechtdradig hout is zonder veel moeilijkheden machinaal te bewerken. Kruisdraad of golvende draad geeft last bij het schaven tenzij met een gereduceerde snijhoek wordt gewerkt. Verder is mutenye goed te draaien en eveneens goed tot fineer te snijden.	
Spijkeren en schroeven	Voorboren noodzakelijk.	
Lijmen	Vermoedelijk matig.	
Buigen	Matig.	
Oppervlakafwerking	Goed.	
Duurzaamheid	Schimmels	3.
	Termieten M.	
Impregneerbaarheid	Kernhout	3-4.
	Spint 2.	
Toepassingen	Mutenye is geschikt voor de vervaardiging van fineer. Het wordt zowel massief als in de vorm van fineer toegepast voor meubelen en betimmeringen. Het fineer wordt wel als vervanger voor notenfineer toegepast. Het wordt ook toegepast voor parketvloeren. Verder is het geschikt voor bijvoorbeeld biljartranden, biljartkeus, allerlei draaiwerken in de borstelmakerij.	